

SMOLE ZA NALIJEVANJE, IZRADU ODLJEVAKA, IMPREGNACIJU,...

Naziv	VIWOOD	CRYSTALRES	AQUARES	FASTSEAL	VACUSEAL
Glavne karakteristike	transparentna epoksi smola za ulijevanje, ZA IZRADU PIGMENTIRANIH ODLJEVAKA	transparentna, UV stabilna smola za ulijevanje, DUGO OTVORENO VRIJEME, VELIKI ODLJEVCI	kristalno čista, UV stabilna smola za ulijevanje, KRATKO OTVORENO VRIJEME, BRZOSUŠEĆA, TAKOĐER KAO PREMAZ	JAKO BRZOSUŠIVA SMOLA, jantarno transparentna, crna, smeđa i tamno smeđa	smola za dubinsku vakuumsku impregnaciju i STABILIZACIJU DRVETA
Tipične aplikacije	pigmentirani odljevci, zapunjavanje kvrgi na drvetu	veliki, deblji odljevci, stolovi, vrata...	premazi, privjesci, primjerna za kontakt sa hranom, 3-D tlak	jako kratak pot life, primjerna za zatvaranje površine drveta (grundiranje) prije ulijevanja smole i zalijevanja kvrgi i pukotina na drvetu do 1 cm	ručke noževa, drvene olovke, zamjenjive drvene ručke, arheološki pronalasci
Viskozitet	nizak	nizak	srednji	srednji	nizak
Omjer miješanja (težinski)	100 : 50	100 : 33 ± 1	100 : 50	100 : 50 (transparentna) 100 : 100 (obojena)	jednokomponentna smola
Vrijeme upotrebe (pot life) na 20°C:	100 g / 30 minuta 200 g / 10 minuta	5 - 6 sati	100 g / 10 minuta 200 g / 5 - 7 minuta	8 - 10 min (trans.) 10 - 12 min (obojena)	8 - 12 mjeseci na temperaturi do 20°C (u hladnjaku se produžava)
Vrijeme stvrdnjavanja na 23 °C:	24 sata	48 - 72 sata	6 - 8 sati, končna tvrdoća nakon 24 sata	30 min do 2 sata (ovisno o debljini sloja)	10 min na 90°C
Maksimalna debljina (u mm)	20	30 - 40	10	10	nema ograničenja

Dobavljač za RH:

HELCOM TRADE d.o.o., Gospodarska 40, 42000 Varaždin, tel.: +385 42 659 680, info@helcom-trade.hr, www.helcom-trade.hr