

GRAVIHEL NITRO 101 101 – 004 SJAJNI

Upotreba:

Jednokomponentni brzосуšeći pokrivni premaz na bazi nitroceluloze za zaštitu drva i čeličnih površina. Preporučeni omjer između veziva (binder) i pasti je 85 : 15. Ako je potrebno veće prikrivanje, količina pasti može se povećati na omjer 80 : 20. Sve daljnje informacije predviđene su na osnovi omjera 85 : 15.

Podloga:

GRAVIHEL NITRO PRAJMER 10 SIVI

Tip:

Nitroceluloza

Izgled:

Sjajni
Sjaj 60° = 88 – 92%

Dobavna viskoznost:

Tixotropno

Gustoća komponente A:

1,001 – 1,094 kg/l

Suha tvar u dobavnom obliku:

Volumenski: 24 %
Težinski: 55 %

VOC:

VOC spreman za uporabu (g/l) = max. 710

Teoretska izdašnost:

6 m²/lit.

Nijansa:


GRAVIHEL COLOR TOOLS



50 – 80 %
**GRAVIHEL NITRO
RAZRJEĐIVAČ**
20 – 22 sek.



1,3 mm
2 – 3 bara (ovisno o vrsti pištolja)
1,5x = 40 μm



između slojeva: 5 - 10 min. /20°C



Suh na prašinu /20°C = 10 min.
Suh na dodir /20°C = 20 min.
60°C = 30 min.



GRAVIHEL NITRO 101 SJAJNI +
GRAVIHEL 1K SREDSTVO ZA
MATIRANJE
Sjaj – gledajte TDS GRAVIHEL 1K
SREDSTVO ZA MATIRANJE



Skladištenje:
2 leti

Razrjeđivanje 50% ili manje
preporučuje tijekom zimskih
mjeseci (ovisno o temperaturi).
Razrjeđivanje 80% u ljetnim
mjesecima.