

GRAVIHEL ALKYD 201

201 – 001 DUBOKI MAT

201- 002 POLUMAT

201- 003 POLUSJAJNI

201 – 004 SJAJNI

Upotreba:

Jednokomponentni brzосуšeći pokrivni premaz za zaštitu poljoprivredne i građevne mehanizacije, željezničkih vozila te za industrijsko lakiranje čeličnih površina kod kojeg se zahtjeva brzo sušenje.

Preporučeni omjer između veziva (binder) i pasti je 85 : 15. Ako je potrebno veće prikrivanje, količina pasti može se povećati na omjer 80 : 20. Sve daljnje informacije predviđene su na osnovi omjera 85 : 15.

Podloga:

GRAVIHEL ALKYD PRAJMER 20 RAL

Tip:

Alkyd

Izgled:

Sjajni

Sjaj 60° = 87 – 92%

Dobavna viskoznost:

DIN4 /20°C = 145 – 150 sek.

Gustoća komponente A:

1,087 – 1,193 kg/l

Suha tvar u dobavnom obliku:

Volumenski: 26 %

Težinski: 59 %

VOC:

VOC spreman za uporabu (g/l)= max.570

Teoretska izdašnost:

6 - 7 m²/lit.

Nijansa:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



10-15% **GRAVIHEL 1K RAZRJEĐIVAČ ILI GRAVIHEL 1K UBRZIVAČ SUŠENJA**

26 – 28 sek.


DIN 53211 Φ4 /20°C



1,3 mm

2 – 3 bara (ovisno o vrsti pištolja)

2x = 40 μm



između slojeva: 5 - 10 min. /20°C



Suh na prašinu /20°= 10 min.

Suh na dodir /20°C = 1h



do 10%

GRAVIHEL 1K RAZRJEĐIVAČ ili GRAVIHEL 1K UBRZIVAČ SUŠENJA

0,23 – 0,33 mm

120 – 150 bar



GRAVIHEL ALKYD 201 SJAJNI + GRAVIHEL 1K SREDSTVO ZA MATIRANJE

Sjaj – gledajte TDS GRAVIHEL 1K



Skladištenje:
2 leti

GRAVI HEL

Važno: Sa upotrebom GRAVIHEL 1K UBRZIVAČ SUŠENJA dodatno povećamo kvalitet premaza – pospješimo sušenje, viša tvrdoća omogućava brže izvođenje montaže i garantira dužu postojanost.