

GRAVIHEL ALKYD TOPCOAT 203-005 HIGH GLOSS

Upotreba:

Jednokomponentni, brzосуšivi, visokosjajni završni premaz za zaštitu poljoprivrednih i građevinskih strojeva, željezničkih vozila i industrijskog lakiranja ostalih čeličnih površina, koji zahtijeva brzo sušenje.

Preporučeni omjer između veziva i paste je 85: 15.

Količina pasta može se povećati do omjera 80: 20. Sve daljnje informacije daju se na temelju 85: 15 omjera.

Podloga:

GRAVIHEL ALKYD PRAJMER 20 RAL

Tip:

Alkyd

Izgled

Visoko sijajni

Dobavna viskoznost:

DIN4 /20°C = 112"

Gustoća komponente A:

0,911g/ml

Suha tvar u dobavnom obliku:

Volumenski: 35 %

Težinski: 46 %

VOC:

VOC spreman za uporabu (g/l)= 600g /l

Teoretska izdašnost:

0,14 lit./m²

Nijansa:

GRAVIHEL COLOR TOOLS



GRAVIHEL SICCATIVE

5 % na ukupnu količinu zamiješanog premaza



18 - 20 sec.

DIN 53211 ϕ 4 /20°C


GRAVIHEL 1K ACCELERATOR
(15 – 20%)



1,3 mm

2 – 2,5 bar (ovisno o vrsti pištolja)

2 - 3 = 50 μ m



Između slojeva: 10 min. /20°C



Suh na dodir /20°C = 10 h

60°C =45 min.



Skladištenje:

2 leti