

GRAVIHEL PUR T 401 401 - VISOKI SJAJNI

Upotreba:

Predstavljamo visokokvalitetan pokrivni premaz sa visokom vremenskom, mehaničkom, kemijskom i UV zaštitom, prikladan za najzahtjevnije uvjete izlaganja.

Preporučeni omjer između veziva (binder) i pasti je 80 : 20: Ako je potrebno veće prikrivanje, količina pasti može se povećati na omjer 75 : 25. Sve daljnje informacije predviđene su na osnovi omjera 80 : 20.

Podloga:

GRAVIHEL EPOXY PRAJMER 50 RAL

Tip:

2K akrilno vezivo

Izgled:

Visokosjajni

Sjaj 60° = 86 – 91%

Dobavna viskoznost:

DIN4 /20°C = 140 – 150 s

Gustoća komponente A:

1,0 – 1,084 kg/l

Suha tvar A+B u dobavnom obliku:

Volumenski: 50 %

Težinski: 70 %

VOC:

2004/42/IIIB(d)(420)418

VOC spreman za uporabu (g/l)= max.418

Teoretska izdašnost:

9 -10 m²/lit.

Nijansa:

GRAVIHEL COLOR TOOLS




2:1+0 - 5%
GRAVIHEL 2K PUR
UTVRĐIVAČ EXTRA
GRAVIHEL 2K PUR
RAZRJEĐIVAČ



18 – 20 sek.
DIN 53211 Ø4 /20°C



1,3 mm
2 – 3 bara (ovisno o vrsti pištolja)
2-3x = 50-60 µm



između slojeva: 10 min. /20°C



Suh na prašinu /20°C = 20 min.
Suh na dodir /20°C = 5h
60°C = 30 min.



8 – 12 min. kratki valovi



0 - 5% GRAVIHEL 2K PUR
RAZRJEĐIVAČ
0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Skladištenje:
2 leti

Kod niže temperature aplikacije preporučujemo korištenje GRAVIHEL 2K PUR UTVRĐIVAČ FAST i GRAVIHEL 2K PUR GRAVIHEL 2K PUR RAZRJEĐIVAČ FAST.

Kako bi osigurali lijepo razlijevanje u ljetnim mjesecima, preporučujemo korištenje GRAVIHEL 2K PUR UTVRĐIVAČ SLOW i GRAVIHEL 2K PUR RAZRJEĐIVAČ SLOW.

GRAVI HEL