

GRAVIHEL ARMOR SKIN MIX

GRAVI HEL

Upotreba:

Dvo komponentni jednoslojni strukturalni premaz s ekstremnom vremenskom, kemijskom, UV i mehaničkom otpornošću. Upotrebljava se za zaštitu konstrukcija, poljoprivredne mehanizacije, tirnih vozila, različitih metalnih konstrukcija, komercijalnih vozila (autobusa, kamiona i kempinga), brodova i industrijskog lakiranja, gdje se traži visoki nivo mehaničke otpornosti, otpornost na kemikalije i vodu.

Za postizanje specijalnih efekata u bilo koju nijansu može se staviti 10-20 % GRAVIHEL Silver Pastes (21, 22 ili 23), da bi efekt bio što izrazniji, preporučujemo pastu GRAVIHEL 22 coarse silver ili GRAVIHEL 23 extra coarse silver.

Preporučeni odnos između bindera i pasta je 80:20. ako želimo postići veću pokrivenost, preporučuje se odnos bindera i paste 75:25. Sva uputstva baziraju na odnosu bindera i pasta 80:20 .

Vrsta proizvoda:

Akril - isocianat

Izgled:

Polu mat

Dobavljiva viskoznost:

Tiksotropna

Guščina komponente A:

1,4 – 1,5 kg/l

Udio suhe tvari:

Volumsko: 60%

Utežno: 73%

VOC:

2004/42/IIIB(d)(420)380

VOC pripremljeno za upotrebu (g/l)= max.380

Teoretska izdašnost:

5 – 7,5 m² /lit.

Nijansa:

RAL



6:1

GRAVIHEL 2K PUR SINGLE COAT HARDENER

Razrjeđivač nije potreban!

Omjer miješanja težinski

Pot life mešavine pri 20° = 4H



Tiksotropno



UBS

3,5 - 4 bar

1x = 200 µm



Suho na prah /20°C =30 minuta

Suho na dodir /20°C = 5 h

60°C = 30 minuta



8 – 12 min. s kratkim valovima



Rok upotrebe:

2 godine