

GRAVIHEL PUR 600

600 – 001 DUBOKI MAT

600 – 002 POLUMAT

600 – 003 POLUSJAJNI

Upotreba:

Kvalitetan dvokomponentni premaz za zaštitu ravnog, furniranog i masivnog namještaja. Preporučeni omjer između veziva (binder) i pasti je 80 : 20: Ako je potrebno veće prikrivanje, količina pasti može se povećati na omjer 75 : 25. Sve daljnje informacije predviđene su na osnovi omjera 80 : 20.

Moguće je apliciranje čistog veziva bez mix pasti direktno na ravni, furnirani i masivni nameštaj (3 sloja). Temelj nije potreban.

Podloga:
GRAVIHEL PUR PRAJMER ZA DRVO 60

Tip:
2K akril-isocianat

Izgled:
Duboki mat, polumat, polusjajni

Dobavna viskoznost:
DIN4 /20°C = 70 – 80 s

Gustoća komponente A:
0,95 – 0,97 kg/l

Suha tvar A+B u dobavnom obliku:
Volumenski: 27 %
Težinski: 30 - 34 %

VOC:
2004/42/IIIB(e)(840)700
VOC spreman za uporabu (g/l)= max.700

Teoretska izdašnost:
5 - 6 m²/lit.

Nijansa:
GRAVIHEL COLOR TOOLS



10 : 1 + 30%
GRAVIHEL 2K PUR EXTRA
UTVRĐIVAČ
GRAVIHEL 2K PUR RAZRJEĐIVAČ
ZA DRVO


Zapreminsko miješanje
Pot life / 20°C = 6h



18 – 20 sek.
DIN 53211 Φ 4 /20°C



1,8 mm
2 bare
1x = 100 μ m



između slojeva: 10 min. /20°C



Suh na prašinu /20°C = 15 - 30 min.
Suh na dodir /20°C = 2 – 4h



20 – 30%
GRAVIHEL 2K PUR RAZRJEĐIVAČ
ZA DRVO 0,23 – 0,33 mm
80 – 200 bar



Skladištenje:
2 leti

GRAVIHEL PUR Binderi linije 600 nisu prikladni za efektne nianse!

**GRAVI
HEL**