

# MOBIHEL®

... for the cars we love

## 2K HS ZRAČNO SUŠEČI FILER low VOC

- Za male i velike popravke
- Prianjanje na sve metalne površine
- Iznimno brzo sušenje
- Brušenje nakon 20 minuta
- Mogućnost korištenja različitih utvrđivača i razrjeđivača
- Ne uvlači se, dobra svojstva punjenja i izolacije
- Dobro sušenje, što je pogodno kao podloga za gornje slojeve
- U skladu je s VOC direktivom

**PODATCI PAKIRANJA**

**Pakiranje:** 6 x 1.0 l  
**Index:** 48078302

**PRIPADAJUĆI  
PROIZVODI****MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700**

**Pakiranje:** 6 x 0.25 l  
6 x 1.0 l  
4 x 5.0 l  
**Index:** 41825601  
41825612  
41825614

**MOBIHEL UTVRĐIVAČ ZA ZRAČNO SUŠEĆI FILER**

**Pakiranje:** 6 x 0.5 l  
**Index:** 47769311  
47769302

**MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ  
4100**

**Pakiranje:** 6 x 0.5 l  
4 x 2.5 l  
**Index:** 41958381  
41958313

**MOBIHEL 2K RAZRJEDIVAČ 2100**

**Pakiranje:** 12 x 0.5 l  
4 x 5.0 l  
**Index:** 41672151  
41672114

**MOBIHEL REACTIVE  
RAZRJEĐIVAČ**

**Pakiranje:** 6 x 0.5 l  
**Index:** 48078501

**HIGIJENA & OSOBNA  
ZAŠTITA****TEHNIČKE  
KARAKTERISTIKE**

**Boja:** siva  
**Vrsta proizvoda:** Akril poliesterska smola  
**Gustoća:** 1,49 – 1,55 g/l



2004/42/II B(c) (540) 530  
EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)), koja je pripremljena za aplikaciju je 540 g/l.  
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 530 g/l.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

**PODLOGA**


Čelični lim  
Pocinčani lim  
Aluminij  
Ostali poliesterski kitovi  
Staro lakiranje

**PRIPREMA PODLOGE**

Prije uporabe, površinu treba temeljito obrusiti i očistiti MOBIHEL ANTISYLICONIC CLEANER-om. U slučaju galvaniziranog lima i aluminija, površina se nakon čišćenja mora pripremiti s MOBIHEL PASIVATOROM. To se postiže premazivanjem površine krpom namočenom u PASIVATOR, ili jednostavno nanošenjem PASIVATORA s pištoljem za prskanje. Čekamo 7-10 min. (ne više od 15 min!) i onda nanosimo pnilo.



Omjer miješanja volumski:



2 dijela MOBIHEL 2K HS ZRAČNO SUŠEČI FILER low VOC  
1 dio MOBIHEL UTVRĐIVAČ ZA ZRAČNO SUŠEČI FILER  
30% MOBIHEL REACTIVE RAZRJEDIVAČ



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL 2K HS ZRAČNO SUŠEČI FILER low VOC  
34 g MOBIHEL UTVRĐIVAČ ZA ZRAČNO SUŠEČI FILER  
26 g MOBIHEL REACTIVE RAZRJEDIVAČ

## PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Pot life mješavine pri 20°C:

15 – 20 min.



Radna viskoznost:

16 - 20 sec.  
DIN 53211  
Φ4 / 20°C

## APLIKACIJA



Aplikacija pištoljem za špricanje:

1,3 – 1,4 mm  
2 – 2,5 bar




Broj nanosa:

2 – 3 x

Debelina nanosov:

60 – 90 μm



Odzračivanje između slojeva:

Max. 1 min. min/20°C

## SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:

20 – 30 min.

## BRUŠENJE



Suho brušenje:

P360 – P600

## ZA VEĆE PODLOGE

## PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja volumski

5 : 1 + 10 %  
MOBIHEL AirDry FILLER HARDENER  
MOBIHEL 2K THINNER 2100  
Pot life: 50 min. /20 °C

Ili

3:1 + 5 %  
MOBIHEL 2K HARDENER 700  
MOBIHEL 2K THINNER 2100  
Pot life: 1 h /20 °C

Ili

4:1 + 10 %  
MOBIHEL 2K HARDENER 4100  
MOBIHEL 2K THINNER 2100  
Pot life: 1h /20 °C



**Aplikacija pištoljem za špricanje:** 1,7 – 1,9 mm  
2 – 2,5 bar

## APLIKACIJA



**Broj nanosa:** 2 – 3x

**Debelina nanosov:** 120 – 180 µm



**Odzračivanje između slojeva:** 10 – 15 min. min/20°C

## SUŠENJE



**Vrijeme sušenja pri 20°C:** 4 – 6 h  
**Vrijeme sušenja pri 60°C:** 20 – 30 min.

## BRUŠENJE



**Suho brušenje:** P360 – P600

## DALJNJA OBRADA



**Daljnja obrada:** Svi pokrivni emajli i lakovi iz MOBIHEL programa

## ROK UPOTREBE



**Rok upotrebe:** 2 godini

## STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/aerosol. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO<sub>2</sub>.

Proizvod sadrži organska otapala.

**SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!**