

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K HS 4:1 COMPACTPRIMER LOW VOC

Visokonadgrađujuće, akril-izocijantno, temeljno punilo
Usklađeno s VOC

Prianjanje na sve vrste metalnih površina.

Odlično slojevanje (do 180 µm)

Dobra vertikalna stabilnost, osobine punjenja

Dobre izolacijske osobine

Jednostavno brušenje

Dubinske osobine sušenja dovode do smanjenog vremena obrade i
osiguravaju odličnu površinu za daljnje pokrivne premaze



PODATCI PAKIRANJA

Pakiranje:
6 x 1.0 l

3 x 3.5 l

Index:
41793802 – siva
41958002 – bijela
41958112 - crna
41793833 – siva
41958033 – bijela
41958133 - crna

PRIPADAJUĆI PROIZVODI

MOBIHEL 2K HARDENER 700

Pakiranje:
6 x 0.25 l
6 x 1.0 l
4 x 5.0 l

Index:
41825601
41825612
41825614



MOBIHEL 2K HARDENER 750 W

Pakiranje:
6 x 0.25 l
6 x 1.0 l

Index:
47769311
47769302

MOBIHEL 2K THINNER 2100

Pakiranje:
12 x 0.5 l
4 x 5.0 l

Index:
41672151
41672114



HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja:

Bijela, crna, siva - mogućnost miješanja na stolu za miješanje

Vrsta proizvoda:

Akrilna smola

Gustoča:

1,486 – 1,589 g/l



2004/42/II B(c) (540) 530

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)), koja je pripremljena za aplikaciju je 540 g/l.

VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 530 g/l.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

PODLOGA

Čelični lim
Pocinčani lim
Aluminij
Ostali poliesterski kitovi
Staro lakiranje

OBAVIJEŠT :

U slučaju nepoznate kvalitete aluminija, preporuča se primijeniti MOBIHEL PRIMER lov VOC kako bi se osigurala dobra adhezivnost sljedećih slojeva.

PRIPREMA PODLOGE

Prije upotrebe potrebno je površinu temeljito obrusiti i očistiti sa MOBIHEL ATISILIKONSKIM ČISTAČEM.
Poliesterski proizvodi moraju biti zaštićeni s 2K punlom, kako bi sprječili pronicanje peroksida u pokriveni premaz..

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja volumski:



4 dijela MOBIHEL 2K HS Compactprimer
1 dio MOBIHEL 2K HARDENER 700
10% MOBIHEL 2K THINNER 2100 (10%)



Omjer miješanja težinski:



4 dijela MOBIHEL 2K HS Compactprimerja
1 dio MOBIHEL 2K HARDENER 750
10% MOBIHEL 2K THINNER 2100 (10%)
100 g MOBIHEL 2K HS Compactprimer
15 g MOBIHEL 2K HARDENER 700 ali
750W
7g MOBIHEL 2K THINNER 2100 (10%)



Pot life mješavine pri 20°C:

2 h



Radna viskoznost:


32 – 37 sec.
DIN 53211
Φ4 / 20°C

APLIKACIJA



Aplikacija pištoljem za špricanje:

1,6–2,0 mm
2 – 2,5 bar
1 nanos : 60 µm
3 nanosa:180 µm



Odzračivanje između slojeva:

10 - 15 min/20°C

SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:

1,5h deblijina 60 µm
4 - 5h deblijina 180 µm

Vrijeme sušenja pri 60°C:

20 min deblijina 60 µm
30 min deblijina 180 µm



Vrijeme sušenja sa IR
(infra crvena - kratki valovi):

10 min. – 60 µm
15 min. – 120 µm
20 min. - 180 µm
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm

BRUŠENJE



Suho brušenje:

P360 – P600



Mokro brušenje:

P600 – P1200

DALJNJA OBRADA



Daljnja obrada:

Svi pokrivni emajli i lakovi iz MOBIHEL programa

ROK UPOTREBE**Rok upotrebe:**

18 mjeseci

STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/aerosol. U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO₂.

Proizvod sadrži organska otapala.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Version: 09-17