

IDEAL lak za parket (sjaj / polumat)

NAMJENA

Za lakiranje parketa i drugih drvenih podova u manje opterećenim prostorijama te za lakiranje raznih drvenih predmeta.

SVOJSTVA

- jednokomponentan
- jednostavan za rad
- jednostavno održavanje

TEHNIČKI PODACI

SASTAV	Uretanizirani alkid			
SJAJ	sjaj, polumat			
SUHA TVAR	45%			
GUSTOĆA	0,9 g / ml			
MEĐUSLOJNI INTERVAL	24 sata			
RAZRJEĐIVANJE	TESSAROL razrjeđivač			
PAKOVANJE	0.75 l, 2.5 l			
TRAJNOST	Originalno zatvoreni napreporučeni način skladišten (temperatura od +5 °C do +35 °C, suha prostorija) proizvod je upotrebljiv do datuma navedenog na ambalaži.			

UPUTE ZA UPORABU

NAČINI NANOŠENJA	razrjeđivanje	viskoznost (DIN 4 mm)	mlaznica	pritisak
kist, valjak	prema potrebi	75s		
štrcanje	5-10%	30s	1,2-1,5 mm	3-4 bara
UVJETI RADA	temperaturalaka, zrakai objekta +18-22°C i relativna vlažnost zraka 40 - 70%			
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vla. 65%)	suho na prašinu oko 1 sat, suho za nanošenje sljedećeg sloja 24 sata potpuno suho za normalnu uporabu 1 tjedan U uvjetima niže temperature i više relativne vlage vrijeme se sušenja produljava.			
IZDAŠNOST	teoretska: s 1 l, pri jednokratnom nanošenju, 10-12m ² Praktična potrošnja ovisi o stupnju obrađenosti i vrsti drva te načinu nanošenja.			
ČISCENJE PRIBORA	TESSAROL razrjeđivač tj. razrjeđivač na osnovi lakbenzina			

PRIPRAVA PODLOGE

Drvena podloga

Vlažnost parketa treba biti između 8-10%. Parket treba biti strojno izbrušen i temeljito očišćen od prašine te ostalih nečistoća. Neravnine i pukotine treba izravnati mješavinom laka i prašine nastale strojnim brušenjem parketa. Mješavinu nanosimo lopaticom. Međuslojno je brušenje ručno, brusnim papirom br. 150-180.

Obnova starog parketa

Stari lak odstranimo u cijlosti. Međuslojno je brušenje ručno s brusnim papirom br. 150-180.

PRIPRAVA LAKA

Lak treba dobro promješati.

PREMAZNI SUSTAVI

PODLOGA	PRIPRAVA	ZAVRŠNI PREMAZ
parket, brodski pod, neobraćeno drvo	suhu parket strojno izbrusiti i očistiti svu nečistoću	3x IDEAL lak za parket (sjaj/polumat)
stari parket	stari lak odstraniti u cijelosti	3x IDEAL lak za parket (sjaj/polumat)

NAPOMENE

- Prirodno drvo pod utjecajem svjetlosti, neovisno o vrsti laka, promijeni boju.
- Zbog utjecaja laka na nijansu boje parketa kod egzotičnih i nepoznatih vrsta drva treba na manjoj površini tog parketa napraviti pokus.
- Za dekorativno bojenje možemo drvo prethodno obraditi odabranom nijansom BORI tankoslojne lazure.
- Lak 2 tjedna nakon nanošenja čistimo vlažnom krpom i blagim sredstvima za čišćenje parketa pa nakon tog vremena možemo postaviti namještaj, a tepihe položimo nakon 3-4 tjedna.
- Životnu dob laka produljimo ako ga povremeno premažemo vodenom emulzijom voska ili tomu sličnog sredstva za njegu parketa.
- Stolice i pokretni namještaj obavezno zaštititi filcom tzv. zaštitnim materijalom ili gumom.

