

MOBIHEL®

... for the cars we love

UNIVERZALNI DTM PRIMER FILLER

BRUSNI I IZOLACIJSKI PREDLAK

Visok udio čvrstih tvari, brzo sušenje, velika snaga punjenja (do 180 μm), odlična zaštita od korozije i otpor na vremenske prilike.

Odlično prianjanje na različite metalne podloge. Glatka površina nakon nanošenja u sušenja jamči brzo i jednostavno brušenje.

PODATCI PAKIRANJA

Pakiranje:	Index:
6 x 1.0 l	40090902 – crna
3 x 3.5 l	40090802 – bijela
	40090702 - siva
	40090903 – crna
	40090803 – bijela
	40090703 - siva

PRIPADAJUĆI PROIZVODI

MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700

Pakiranje:	Index:
6 x 0.25 l	41825601
6 x 1.0 l	41825612
4 x 5.0 l	41825614

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	41958381
4 x 2.5 l	41958313

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	47774901
4 x 2.5 l	47774903

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	47088821
4 x 5.0 l	47088813

MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ 2100

Pakiranje:	Index:
12 x 0.5 l	41672151
4 x 5.0 l	41672114

HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja: Bijela, crna i siva

Vrsta proizvoda: Akrilna smola

Gustoča: 1,47– 1,55 g/l



2004/42/II B(c) (540) 530

EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)), koja je pripremljena za aplikaciju je 540 g/l.

VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 530 g/l.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%


PODLOGA

Čelični lim
Pocinčani lim
Aluminij
Ostali poliesterski kitovi
Staro lakiranje

PRIPREMA PODLOGE

Prije uporabe, površinu treba temeljito obrusiti i očistiti MOBIHEL ANTISYLICONIC CLEANER-om. U slučaju galvaniziranog lima i aluminija, površina se nakon čišćenja mora pripremiti s MOBIHEL PASIVATOROM. To se postiže premazivanjem površine krpom namočenom u PASIVATOR, ili jednostavno nanošenjem PASIVATORA s pištoljem za prskanje. Čekamo 7-10 min. (ne više od 15 min!) i onda nanosimo punilo.

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja volumski:

3 dijela MOBIHEL UNI DTM primer filler
1 dio MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
10 - 15 % MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL UNI DTM primer filler
20 g MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
9 g MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Pot life mješavine pri 20°C:

50 min.

ILI



Omjer miješanja volumski:

5 dijelov MOBIHEL UNI DTM primer filler
1 dio MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100
(T18-27°C)
MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300
(T27-35°C)
MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500
(T5-18°C)
15 - 20 % MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL UNI DTM primer filler
13 g MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ
4100/4300/4500
12 g MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Pot life mješavine pri 20°C:

2 h



Radna viskoznost:

24 - 32 s
DIN 53211
Φ4 / 20°C

APLIKACIJA



Aplikacija pištoljem za špricanje:

1,6 – 1,8 mm
2 - 2,5 bar




Broj nanosa:

2 - 3

Debelina nanosov:

120 – 180 µm



Odzračivanje između slojeva:

10 - 15 min. min/20°C

SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:
Vrijeme sušenja pri 60°C:

7h (ili preko noći)
30 min.



Vrijeme sušenja sa IR
(infra crvena - kratki valovi):

15 - 20 min
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm

BRUŠENJE



Brušenje - suho:

P 360 – P 600



Brušenje – mokro:

P 600 – P 12000

DALJNA OBRADA



Daljnja obrada:

Svi pokrивни emajli i lakovi iz MOBIHEL programa

ROK UPOTREBE



Rok upotrebe:

2 godini

STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Izbjegavati udisanje prašine/ dima/ plina/ magle/ pare/ aerosola. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO₂. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Proizvod sadrži organska otpalna.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Version: 04 - 19