

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

UNIVERZALNI DTM PRIMER FILLER

PREDLAK MOKRO NA MOKRO

Način nanošenja 'mokro-na-mokro'. Budući da sušenje i brušenje nije potrebno, produktivnost je veća, što štedi vrijeme i novac.

Posebice preporučljivo za korištenje kod bojanja novih dijelova zaštićenih katalforeznim slojem.

PODATCI PAKIRANJA

Pakiranje:	Index:
6 x 1.0 l	40090902 – crna
	40090802 – bijela
	40090702 – siva
3 x 3.5 l	40090903 – crna
	40090803 – bijela
	40090703 – siva

PRIPADAJUĆI PROIZVODI

MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700

Pakiranje:	Index:
6 x 0.25 l	41825601
6 x 1.0 l	41825612
4 x 5.0 l	41825614

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	41958381
4 x 2.5 l	41958313

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	47774901
4 x 2.5 l	47774903

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	47088821
4 x 5.0 l	47088813

MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ 2100

Pakiranje:	Index:
12 x 0.5 l	41672151
4 x 5.0 l	41672114

HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja:	Bijela, crna i siva
Vrsta proizvoda:	Akrilna smola
Gustoća:	1,47– 1,55 g/l



2004/42/II B(c) (540) 530
EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)), koja je pripremljena za aplikaciju je 540 g/l.
VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 530 g/l.

2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

PODLOGA

Čelični lim
Pocinčani lim
Aluminij
Ostali poliesterski kitovi
Staro lakiranje

PRIPREMA PODLOGE

Prije uporabe, površinu treba temeljito obrisati i očistiti MOBIHEL ANTISYLICONIC CLEANER-om. U slučaju galvaniziranog lima i aluminija, površina se nakon čišćenja mora pripremiti s MOBIHEL PASIVATOROM. To se postiže premazivanjem površine krpom namočenom u PASIVATOR, ili jednostavno nanošenjem PASIVATORA s pištoljem za prskanje. Čekamo 7-10 min. (ne više od 15 min!) i onda nanosimo punilo.

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja
volumski:

3 dijela MOBIHEL UNI DTM primer filler
1 dilo MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
30 – 35 % MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Omjer miješanja
težinski:

100 g MOBIHEL UNI DTM primer filler
20 g MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
22 - 24 g MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Pot life mješavine pri 20°C:

50 min.

ILI



Omjer miješanja
volumski:

5 dijelov MOBIHEL UNI DTM primer filler
1 dio MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100
(T18-27°C)
MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300
(T27-35°C)
MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500
(T5-18°C)
35 – 40 % MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Omjer miješanja
težinski:

100 g MOBIHEL UNI DTM primer filler
13 g MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ
4100/4300/4500
26 - 30 g MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ
2100



Pot life mješavine pri 20°C:

2 h



Radna viskoznost:

16 - 19 s
DIN 53211
Φ4 / 20°C

APLIKACIJA



Aplikacija pištoljem za špricanje:

1,2 – 1,3 mm
2 - 2,5 bar




Broj nanosa:

2 x

Debelina nanosov:

30 – 40 μm



Odzračivanje između slojeva:

10 - 15 min. min/20°C
20 – 30 min prije nanošenja osnovnog
premaza na osnovi otapala
Najmanje 30 min prije nanošenja osnovnog
premaza na osnovi vode

SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:

Površina neka bude lagano pjeskarena
sivom mrežicom za fino brušenje prije
nanošenja gornjeg sloja, ako je prošlo više
od 5 sati nakon nanošenja punila.

DALJNJA OBRADA



Daljnja obrada:

Svi pokrivni emajli i lakovi iz MOBIHEL
programa

ROK UPOTREBE



Rok upotrebe:

2 godini

STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Izbjegavati udisanje prašine/ dima/ plina/ magle/ pare/ aerosola. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO₂. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Proizvod sadrži organska otapala.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!