

MOBIHEL®

... for the cars we love

UNIVERZALNI DTM PRIMER FILLER

PREDLAK ZA PLASTIKO

Visok sadržaj suhe tvari, brzo sušenje, visoka snaga punjenja je izvrstan izbor za lakiranje plastičnih dijelova automobila. Ima dobro prianjanje na sve automobilske plastike. Glatka površina nakon nanošenja i sušenja osigurava brzo i jednostavno brušenje.

PODATCI PAKIRANJA

Pakiranje:	Index:
6 x 1.0 l	40090902 – crna
3 x 3.5 l	40090802 – bijela
	40090702 - siva
	40090903 – crna
	40090803 – bijela
	40090703 - siva

PRIPADAJUĆI PROIZVODI

MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700

Pakiranje:	Index:
6 x 0.25 l	41825601
6 x 1.0 l	41825612
4 x 5.0 l	41825614

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	41958381
4 x 2.5 l	41958313

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	47774901
4 x 2.5 l	47774903

MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500

Pakiranje:	Index:
6 x 0.5 l	47088821
4 x 5.0 l	47088813

MOBIHEL 2K RAZRJĐIVAČ 2100

Pakiranje:	Index:
12 x 0.5 l	41672151
4 x 5.0 l	41672114

HIGIJENA & OSOBNA ZAŠTITA



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Boja:	Bijela, crna i siva
Vrsta proizvoda:	Akrilna smola
Gustoča:	1,47– 1,55 g/l
	2004/42/II B(c) (540) 530 EU granična vrijednost VOC za tu vrstu proizvoda (kategorija II B (c)), koja je pripremljena za aplikaciju je 540 g/l. VOC toga proizvoda, pripremljenog za upotrebu je 530 g/l.
	2K materijali reagiraju sa vlagom, zato moramo paziti, da su sve posude i pomoćni alat apsolutno bez vode. Ne smijemo raditi pri relativnoj vlazi preko 80%

PODLOGA

Originalni OEM plastični djelovi

PRIPREMA PODLOGE

Plastične je dijelove potrebno temeljito oprati s MOBIHEL Čistilom za plastiku prije nanošenja. Podloge moraju biti čiste, suhe, bez masnoća i temeljito obrušene. Dobro prianjanje postiže se samo ako su podloge ispravno obrušene.

PRIPREMA PROIZVODA/MIJEŠANJE



Omjer miješanja volumski:

3 dijela MOBIHEL UNI DTM primer filler
1 dio MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
10 – 15 % MOBIHEL ACTIVE RAZRJĐIVAČ



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL UNI DTM primer filler
20 g MOBIHEL 2K UTVRĐIVAČ 700
9 g MOBIHEL ACTIVE RAZRJĐIVAČ



Pot life mješavine pri 20°C:

1 h

ILI



Omjer miješanja volumski:

5 dijelov MOBIHEL UNI DTM primer filler
1 dio MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100
(T18-27°C)
MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4300
(T27-35°C)
MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4500
(T5-18°C)
15 – 20 % MOBIHEL ACTIVE RAZRJĐIVAČ



Omjer miješanja težinski:

100 g MOBIHEL UNI DTM primer filler
13 g MOBIHEL 2K HS UTVRĐIVAČ 4100/4300/4500
12 g MOBIHEL ACTIVE RAZRJĐIVAČ



Pot life mješavine pri 20°C:

2 h



Radna viskoznost:

24 - 32 s
DIN 53211
Φ4 / 20°C

APLIKACIJA



Aplikacija pištoljem za špricanje:

1,7 mm
2 bar




Broj nanosa:

1 x

Debelina nanosov:

20 – 30 µm



Odzračivanje između slojeva:

10 - 15 min. min/20°C

SUŠENJE



Vrijeme sušenja pri 20°C:
Vrijeme sušenja pri 60°C:

5 h
30 min.



Vrijeme sušenja sa IR
(infra crvena - kratki valovi):

5 – 10 min.
Udaljenost od objekta: 70 - 80 cm

BRUŠENJE**Suho brušenje:**

P400 – P600

DALJNA OBRADA**Daljnja obrada:**

Svi pokrivni emajli i lakovi iz MOBIHEL programa. U komponentu A dodajte 20 – 30 % MOBIHEL 2K elastic additive VOC.

ROK UPOTREBE**Rok upotrebe:**

2 godini

STAVKE UPOZORENJA

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. - Ne pušiti. Izbjegavati udisanje prašine/ dima/ plina/ magle/ pare/ aerosola. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje. U slučaju požara: za gašenje rabiti prah, pjenu ili CO2. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Proizvod sadrži organska otpala.

SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU!

Version: 02 - 19